


「LAPEROS® LCP」品级系列



LAPEROS®

液晶高分子
Liquid Crystal Polymer (LCP)

品级分类物性一览表

宝理塑料

增强材质			玻璃纤维		碳纤维	玻璃/无机物		玻璃纤维	
品级名			A130	A150	A230	A410	A470	E130i	
特长			标准	高刚性		低翘曲性·高刚性		标准	
项目	单位	测试方法	高强度·高韧性						标准·SMT对应
密度	g/cm ³	ISO 1183	1.61	1.81	1.49	1.84	1.85	1.61	
拉伸强度☆	MPa	ASTM D638	210	180	200	155	160	175	
拉伸率☆	%	ASTM D638	2.2	1.5	1.5	1.6	1.5	2.0	
弯曲强度	MPa	ISO 178	270	260	300	230	225	220	
弯曲模量	MPa	ISO 178	15,000	20,500	29,000	18,500	20,000	15,000	
弯曲应变	%	ISO 178	3.0	1.8	1.7	2.0	1.7	2.3	
简支梁冲击强度(有缺口)	kJ/m ²	ISO 179/1eA	35	12	12	7	6	35	
负荷变形温度(1.8MPa)	°C	ISO 75-1,2	240	240	240	235	240	280	
负荷变形温度(0.45MPa)	°C	ISO 75-1,2	—	—	—	—	—	290	
成型收缩率 80×80×1mmt 注射压力60MPa *为79MPa	流动方向	%	我公司规格	0.01	0.11	-0.06*	0.10	0.08	0.02
	垂直方向	%	我公司规格	0.45	0.40	0.24*	0.35	0.23	0.54
体积电阻率	Ω·cm	IEC 60093	3×10 ¹⁶	1×10 ¹⁶	—	1×10 ¹⁶	6×10 ¹⁵	9×10 ¹⁵	
表面电阻率	Ω	IEC 60093	1×10 ¹⁶	3×10 ¹⁶	—	9×10 ¹⁶	7×10 ¹⁵	1×10 ¹⁶	
介电损耗系数	1kHz	—	IEC 60250	4.1	4.5	—	4.4	4.3	4.3
	1MHZ	—		3.7	4.1	—	4.0	3.9	3.8
介电损耗角正切	1kHz	—	IEC 60250	0.02	0.02	—	0.02	0.02	0.02
	1MHZ	—		0.02	0.02	—	0.02	0.01	0.03
绝缘破坏强度	(1mmt)	kV/mm	IEC 60243-1	45	44	—	66	—	44
	(3mmt)			24	28	—	22	25	24
耐导电径迹性	V	IEC 60112	125	200	—	175	200	125	
耐电弧性	s	ASTM D 495	137	180	—	163	123	130	

LAPEROS® LCP的各种品级具有与V-0或V-1相当的阻燃性

以上数值为材料的代表性测试值、并非该规格材料的最低值。

注：有关 UL (Underwriters Laboratories Inc.) 的认定值、请参照 UL 发行的黄卡 (File No.E106764)。

☆有关拉伸强度的评价方法、由于 ISO 527-1,2 规定的实验方法不适用于液晶高分子，故采用了 ASTM 规定的方法。

根据日本国法令，全部品级均属于限制出口类产品。

液晶高分子「LAPEROS®」是我们从传统的塑料所想象不到的,具有非常特别的结构和性能的高分子,取Thermotropic Liquid Crystal Polyester的先头字母,因而被称为「LCP」。

这种材料不但具有不同数量级的机械强度,而且还具有随着其壁厚的变薄,相对强度反而增加的特异的性能,并且其线性热膨胀率接近金属材料。此外,虽然它具有很高的弹性模量,优良的振动吸收特性却是它的特长之一。

真可谓是超越工程塑料的常识,向金属逼近的工程塑料「LAPEROS® LCP」可称得是新时代的超级工程塑料。

随着IT设备的小型集成化,这些设备所使用的塑料电子部件也趋于小型化和薄壁化,「LAPEROS® LCP」该材料的耐热性·高流动性得到很高的评价,被广泛地应用于连接器和接插件等零件。

增强材质			玻璃纤维		玻璃/无机物				无机物	玻璃纤维	玻璃/无机物		
品级名			E480i	E130G	E471i	E473i	E463i	E481i	E525T	GA130	GA481	HA475	
特长			尺寸稳定性	低冲模压力·高流动	低翘曲性·标准	低翘曲性·高流动	低翘曲性·低异向性		低发尘量	标准	低翘曲性·低异向性	低翘曲性·超高流动	
项目	单位	测试方法	标准·SMT对应							标准·高流动·SMT对应			
密度	g/cm ³	ISO 1183	1.71	1.61	1.67	1.63	1.72	1.77	1.55	1.61	1.77	1.64	
拉伸强度☆	MPa	ASTM D638	160	170	140	125	110	115	145	150	100	110	
拉伸率☆	%	ASTM D638	1.8	3.5	2.3	2.8	3.0	1.6	3.8	1.6	1.3	2.1	
弯曲强度	MPa	ISO 178	200	170	195	160	130	160	155	200	145	140	
弯曲模量	MPa	ISO 178	16,000	12,000	13,500	11,000	10,600	13,000	12,000	15,000	12,000	12,000	
弯曲应变	%	ISO 178	2.1	4.2	2.5	2.8	3.1	1.7	4.0	1.8	1.7	2.5	
简支梁冲击强度(有缺口)	kJ/m ²	ISO 179/1eA	35	35	20	20	5	7	7	20	6	6	
负荷变形温度(1.8MPa)	°C	ISO 75-1,2	270	245	265	250	235	260	235	280	265	240	
负荷变形温度(0.45MPa)	°C	ISO 75-1,2	285	270	285	275	270	—	270	300	—	275	
成型收缩率 80×80×1mmt 注射压力60MPa *为79MPa	流动方向	%	我公司规格	0.04	0.06	0.06	0.03	0.09	0.06	0.03	0.10	0.07	0.02
	垂直方向	%	我公司规格	0.47	0.66	0.43	0.39	0.5	0.28	0.36	0.42	0.28	0.31
体积电阻率	Ω·cm	IEC 60093	1×10 ¹⁶	6×10 ¹⁵	2×10 ¹⁶	1×10 ¹⁶	1×10 ¹⁶	2×10 ¹⁶	3×10 ¹⁶	3×10 ¹⁶	1×10 ¹⁶	3×10 ¹⁶	
表面电阻率	Ω	IEC 60093	4×10 ¹⁶	8×10 ¹⁵	9×10 ¹⁵	9×10 ¹⁵	2×10 ¹⁶	3×10 ¹⁷	8×10 ¹⁶	6×10 ¹⁶	6×10 ¹⁷	1×10 ¹⁷	
介电损耗系数	1kHz	—	IEC 60250	4.5	4.3	4.3	4.2	4.5	4.8	4.6	4.1	4.2	4.0
	1MHZ	—		4.0	3.8	3.8	3.7	3.9	4.1	4.0	3.7	3.8	3.5
介电损耗角正切	1kHz	—	IEC 60250	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	1MHZ	—		0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.02	0.03
绝缘破坏强度	(1mmt)	kV/mm	IEC 60243-1	42	44	47	53	44	47	38	48	45	43
	(3mmt)			28	23	25	26	22	25	—	23	22	21
耐导电径迹性	V	IEC 60112	150	125	150	150	200	200	150	175	175	150	
耐电弧性	s	ASTM D 495	143	144	176	151	182	182	49	127	182	47	

LAPEROS® LCP的各种品级具有与V-0或V-1相当的阻燃性

以上数值为材料的代表性测试值,并非该规格材料的最低值。

注:有关UL(Underwriters Laboratories Inc.)的认定值,请参照UL发行的黄卡(File No.E106764)。

☆有关拉伸强度的评价方法,由于ISO 527-1,2规定的实验方法不适用于液晶高分子,故采用了ASTM规定的方法。

根据日本国法令,全部品级均属于限制出口类产品。

- 在熔融状态下,分子间的缠绕非常少,只需很小的剪切应力就可使其取向。因其在液态的形态下显示出结晶物的性质。因而,被称为液晶高分子。将其冷却,固化后形态可以稳定地保持。
- 在成型时,分子链朝着流动的方向排列,产生一种好似其分子自身将其增强的自增强效果,可获得极高的强度和弹性模量。
- 虽然其弹性模量很高,却显示出非常优良的振动吸收特性。
- 特别是其流动方向上的线性热膨胀率的变化非常小,比一般塑料的值低一个数量级,与金属材料的值相当。
- 厚度越薄,其表面取向层所占的比例就越大,因此,其壁厚越薄,相对强度和弹性模量就越大。
- 由于它具有致密的结晶结构,虽然其熔点相对较低,但它却具有高的载荷变形温度,电焊耐 热性特性,高的连续使用温度。

增强材质			玻璃纤维			玻璃/无机物			
品级名			S135	S150	S140M	S471	S475	S478	
特长			标准	高刚性	低冲模压力· 高流动	低翘曲性· 标准	低翘曲性· 超高流动		
项目	单位	测试方法	高耐热·高温刚性						
密度	g/cm ³	ISO 1183	1.66	1.81	1.70	1.77	1.65	1.72	
拉伸强度☆	MPa	ASTM D638	155	150	120	130	140	100	
拉伸率☆	%	ASTM D638	1.3	1.3	2.1	2.0	1.8	1.8	
弯曲强度	MPa	ISO 178	220	210	190	180	180	135	
弯曲模量	MPa	ISO 178	16,000	20,000	12,900	12,700	12,500	10,000	
弯曲应变	%	ISO 178	2.0	1.3	2.8	2.0	2.5	2.2	
简支梁冲击强度(有缺口)	kJ/m ²	ISO 179/1eA	12	9	9	6	4	3	
负荷变形温度(1.8MPa)	°C	ISO 75-1,2	340	330	310	315	305	290	
负荷变形温度(0.45MPa)	°C	ISO 75-1,2	340	—	—	335	—	—	
成型收缩率 80×80×1mmt 注射压力60MPa *为79MPa	流动 方向	% 我公司规格	0.08	0.17	0.12	0.10	0.10	0.08	
	垂直 方向	% 我公司规格	0.52	0.52	0.76	0.33	0.39	0.39	
体积电阻率	Ω·cm	IEC 60093	2×10 ¹⁶	3×10 ¹⁶	4×10 ¹⁶	1×10 ¹⁶	2×10 ¹⁶	3×10 ¹⁶	
表面电阻率	Ω	IEC 60093	1×10 ¹⁶	4×10 ¹⁶	3×10 ¹⁶	3×10 ¹⁶	2×10 ¹⁶	4×10 ¹⁷	
介电损耗系数	1kHz	—	IEC 60250	3.9	4.7	4.0	4.1	3.9	4.4
	1MHz	—		3.8	4.6	3.8	4.0	3.7	4.0
介电损耗角正切	1kHz	—	IEC 60250	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02
	1MHz	—		0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02
绝缘破坏强度	(1mmt)	kV/mm IEC 60243-1	40	32	37	40	40	38	
	(3mmt)		20	20	18	20	19	—	
耐导电径迹性	V	IEC 60112	150	125	150	150	150	200	
耐电弧性	s	ASTM D 495	138	172	154	183	100	183	

LAPEROS® LCP的各种品级具有与V-0或V-1相当的阻燃性

以上数值为材料的代表性测试值、并非该规格材料的最低值。

注：有关 UL(Underwriters Laboratories Inc.) 的认定值、请参照 UL 发行的黄卡 (File No.E106764)。

☆有关拉伸强度的评价方法、由于 ISO 527-1,2 规定的实验方法不适用于液晶高分子,故采用了 ASTM 规定的方法。

根据日本国法令,全部品级均属于限制出口类产品。

品级一览表

由于研究开发的不断继续，
本产品目录中记载的数据有可能不加预告就发生变更。
本公司的主页上刊载有最新的数据，敬请从以下网址下载。

<https://www.polyplastics.com/ch/product/>

增强材质	特长		A	Ei	GA/HA	S
			高强度·高韧性	标准·SMT对应	标准·高流动·SMT对应	高耐热·高温刚性
玻璃纤维	标准		A130	E130i	GA130	S135
	高刚性		A150			S150
	尺寸稳定性			E480i		
	低冲模压力·高流动			E130G		S140M
碳纤维			A230			
玻璃/无机物	低翘曲性·高刚性		A410 A470			
	低翘曲性	标准		E471i		S471
		高流动		E473i		
		低异向性		E463i E481i	GA481	
		超高流动			HA475	S475 S478
无机物	低发尘量			E525T		

LAPEROS® LCP的各种品级具有与V-0或V-1相当的阻燃性
根据日本国法令，全部品级均属于限制出口类产品。

客户注意事项

- 本资料所记载的物性值是按各种规格及实验方法规定的条件制得的试验片的代表性测试值。
- 本资料是根据本公司积累的经验及实验数据而成的, 本文所示数据对在不同的条件下使用的制品不一定能完全适用。
因此其内容并非能保证完全适用于客户的使用条件, 引用或借用时请客户作最终判断。
- 有关本资料所介绍的应用例, 使用例等的知识产权及使用寿命, 可能性等请客户自作考虑。
此外, 本公司材料并没有考虑到在医疗和齿科方面的应用(用作移植组织片), 故不推荐用在此方面。
- 有关安全操作规程, 请根据使用目的参考相应材料的技术资料。
- 有关本公司材料的安全使用, 请参照与所用材料, 品级相对应的安全数据表“SDS”。
- 本资料是根据制作时搜集到的资料, 信息, 数据而构成的, 如有制作后发现的见解时, 有可能不加预告而作更改, 敬请注意。
- 对本公司制品的说明材料, 或者是这里所说的注意事项等, 如有任何不明白的地方, 敬请与本公司联系, 咨询。

*LAPEROS® 是宝理塑料株式会社在日本及其他国家持有的注册商标。

宝理塑料株式会社

日本东京都港区港南2丁目18番1号
JR品川East Building (邮编: 108-8280)
Phone: 81-3-6711-8610 FAX: 81-3-6711-8618
<https://www.polyplastics-global.com>